



นิปปอน อะควา อีพ็อกซี่
**NIPPON
 AQUA EPOXY**

สีอีพ็อกซี่
 กลิ่นอ่อน



สีอีพ็อกซี่ สูตรน้ำ

เหมาะสำหรับพื้นและผนังคอนกรีต กระเบื้องและสุขภัณฑ์
 สำหรับภายใน



ใช้ภายใน
1 ชั่วโมง
 หลังจากผสมกับ
 สารเร่งแข็ง



- ✓ สีอีพ็อกซี่ สูตรน้ำ
- ✓ ทนการขัดถู เช็ดล้างได้ดียเยี่ยม
- ✓ สูตรน้ำกลิ่นอ่อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ✓ สามารถผสมสีได้ที่เครื่องผสมสี CCM

* ผสมได้เฉพาะเกรดที่อยู่ในกลุ่ม High Performance Coating เท่านั้น

อัตราส่วนผสม :



เบส 4 ลิตร





สารเร่งแข็ง 1 ลิตร

คนให้เข้ากันอย่างน้อย 6 นาที



นิปปอน อะควา อีพ็อกซี่ เป็นสีอีพ็อกซี่สูตรน้ำชนิดพิเศษ 2 แพ็ค ซึ่งเป็นสีที่ไม่มีสารปรอทและสารตะกั่ว จึงได้รับมาตรฐานฉลากเขียว เหมาะสำหรับใช้กับพื้นและผนังคอนกรีต กระเบื้องและสุขภัณฑ์ภายในบ้าน อีกทั้งยังออกแบบมาเพื่อ ทนการขัดถู เช็ดล้างได้เป็นอย่างดี

ระบบเคลือบสี

| | สีรองพื้น | สีทับหน้า |
|--------------------------|---|--|
| พื้นคอนกรีต (FLOOR) |  Aqua Epoxy Primer (สีรองพื้น) 1 เที่ยว |  Aqua Epoxy (สีทับหน้า) 2 เที่ยว |
| พื้นกระเบื้อง (TILES) |  Hycote 51WT (สีรองพื้น) 1 เที่ยว |  Aqua Epoxy (สีทับหน้า) 2 เที่ยว |

*อัตราส่วนผสมคือเบส 4 ลิตร สารเร่งแข็ง 1 ลิตร (คนโศกเข้ากันอย่างน้อย 6 นาที)

เหมาะสำหรับพื้นผิว เช่น คอนกรีตและกระเบื้อง



พื้นคอนกรีต



พื้นกระเบื้อง

ข้อมูลการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวต้องสะอาด แห้งสนิท ปราศจากคราบสกปรก ตะไคร่น้ำและมีสภาพดี

ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมพื้นผิว

- ความชื้น** ต้องไปมีน้ำตกค้างบนผิวที่จะเคลือบ
- วัสดุที่ไม่ติดแน่น** ขจัดฝุ่น ฟิล์มเก่าที่ยึดเกาะไว้ดีหรือลอกร่องสิ่งสกปรก
ปูนที่เสื่อมเป็นปูนยัดเกาะไว้ดี โดยใช้ซินชนิดน้ำแรงดันสูง
ทำความสะอาดหรือใช้แปรง เครื่องดูด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ขจัดฝุ่นละออง น้ำมัน คราบไขมันและสิ่งแปลกปลอมโดยใช้
ผ้าชุบน้ำ น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกชนิดอ่อนๆ
ทำความสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง
- เชื้อราและตะไคร่น้ำ** ล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ จากนั้นใช้
กาสตีบปอน 5 มิลลิกรัม ไบโอะออกซ์ 1 เที่ยวแล้วทิ้งไว้ 1 วัน

- ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25°C-30°C** แห้งสัมผัสได้ 4 ชั่วโมง
แห้งสนิทเคลือบย้ายได้ 8 ชั่วโมง
*แห้งทาบได้ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง
- ระยะเวลาเชกตัว** 7 วัน
- จำนวนเที่ยว** 2-3 เที่ยว
- อัตราส่วนผสม** 4 ส่วนของเบส (Base)
ต่อ 1 ส่วนของสารเร่งแข็ง
(Hardener)

*หลังจากผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25°C-30°C



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
 101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 โทร. 0-2462-5299 แฟกซ์ : 0-2463-2863 <http://www.nippondeco.com>
www.facebook.com/NipponPaintDecor